





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن باغ ملک

	وزن مخصوص	2.24 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۲.۳۳ درصد
	مقاومت فشاری	۶۷.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت - آراگونیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن باغ ملک
	نام بهره بردار	شرکت شهاب سنگ

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	1000000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد