





سنگ تراورتن کوئیک

	وزن مخصوص	2.4 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۴۶ درصد
	مقاومت فشاری	۵۲،۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵،۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰،۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه موزائیکی (اندازه بلورها تا ۲۰۰ میکرون) (فاقد آلومین)
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	کردستان
	شهرستان	سنندج
	نام معدن	تراورتن کوئیک
	نام بهره بردار	سیامک مالکی

شیب	5°-10° E
امتداد	N-S



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	200000
استخراج سالیانه	4000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است