





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ معدن تراورتن قزل داغ ماکو

	وزن مخصوص	2.67 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۱ درصد
	مقاومت فشاری	۵۰،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۳،۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۴،۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۳،۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	آهک اسپاریتی با بافت گرانوبلاستیک ریز دانه تا ۰.۵٪ تخلخل دارد
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	ترکیبات آهن دار
	نام علمی سنگ	آهک اسپاریتی
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: تراورتنی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	ماکو
	نام معدن	سنگ معدن تراورتن قزل داغ ماکو
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی سنگاب

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	3000000
استخراج سالیانه	6000
ارزیابی ذخیره	کمتر از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد