




## شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

### مرمریت دولومیتی دم بدره ای

|                                                                                   |                        |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | وزن مخصوص              | 2.4 تن بر متر مکعب                                                    |
|                                                                                   | درصد جذب آب            | ۴،۴۶ درصد                                                             |
|                                                                                   | مقاومت فشاری           | ۸۶،۵ مگا پاسکال                                                       |
|                                                                                   | مدول گسیختگی           | ۱۵،۴ مگا پاسکال                                                       |
|                                                                                   | مقاومت خمشی            | ۱۱ مگا پاسکال                                                         |
|                                                                                   | مقاومت سایشی           | ۱۲،۵ سختی                                                             |
|                                                                                   | شرح مطالعات میکروسکوپی | کربنات کریستالیزه دولومیتی فاقد آلومین. اندازه بلورها در حد ۳۰ میکرون |
|                                                                                   | نام کانیهای اصلی       | دولومیت                                                               |
|                                                                                   | نام کانیهای فرعی       | ---                                                                   |
|                                                                                   | نام علمی سنگ           | مرمر دولومیتی                                                         |
|                                                                                   | نام تجاری سنگ در ایران | مرمریت                                                                |
|                                                                                   | نام سنگ در سیستم ASTM  |                                                                       |

|                                                                                     |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
|  | استان          | کرمانشاه                   |
|                                                                                     | شهرستان        | اسلام آباد غرب             |
|                                                                                     | نام معدن       | مرمریت دولومیتی دم بدره ای |
|                                                                                     | نام بهره بردار | شرکت تعاونی معدنی 304      |

|        |       |
|--------|-------|
| شیب    | 5° SW |
| امتداد | N70°E |



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| سن زمین شناسی         | اتوسن فوقانی                               |
| ذخیره قطعی معدن       | 170000                                     |
| استخراج سالیانه       | 10000                                      |
| ارزیابی ذخیره         | ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است      |
| ارزیابی میزان استخراج | در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است |